

(別添)

1. 材料名
両面アクリル系樹脂塗装／パルプ・けい酸質混入セメント板


2. 形状及び寸法等

項目	申請材料
形状	平板
表面形状	平滑
厚さ(mm)	9.0 \pm 1.0
かさ比重	0.90 \pm 0.09
質量(kg/m ²)	8.1 \pm 0.8

3. 材料構成

項目	申請材料
表面塗装	1), 2)のうち、いずれか一仕様とする 1) アクリル系樹脂……………質量50g/m ² (固)以下(有機質量40g/m ² 以下) 2) なし
基材	パルプ・けい酸質混入セメント板 …厚さ9.0mm, 質量8.1kg/m ² (有機質量1.46kg/m ² 以下) 組成(質量%) けい酸質(スラグ、フライアッシュ)……………32.0~42.0 セメント……………22.0~32.0 パルプ……………11.0~15.0 パーライト……………9.0~15.0 製品端材……………9.0~13.0
裏面塗装	1), 2)のうち、いずれか一仕様とする 1) アクリル系樹脂……………質量30g/m ² (固)以下(有機質量25g/m ² 以下) 2) なし

4. 構造説明図(寸法単位: mm)



5. 注意事項
本申請仕様を施工するに当たっては、所定の防火性能が損なわれないように材料端部及び目地部の処理を適切に行う必要がある。

(別添-1)