

モエンサイディング[®]W14 地域限定

■ モエンサイディングW 認定番号・物性表

国土交通大臣認定番号

区分	部位	認定番号
45分準耐火構造	外壁	QF045BE-9226
	間仕切壁	QF045BP-9070
	柱	QF045CN-9032
防火構造	木造下地	PC030BE-9201

・下地スパンは、500mm以内です。

鉄骨下地にはモエンサイディングWは使用できません。
(ただし、弊社指定木脚縁仕様で使用可能な施工法があります。)

国土交通大臣認定準不燃材料 QM-0639

基材名称：木質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板

国土交通大臣認定準不燃材料 QM-0944

基材名称：木繊維混入セメントけい酸カルシウム板 ※

※「木目調、ブリリア、ルストナ、パティナウッド、レンガ調RM、木目調(ツートーン)、
コンクリート打ちっ放し(3尺)のみ対象です。

項目	モエンサイディングW 塗装品	備考
比重(絶乾)	1.08	平均値
含水率	20%以下	JIS A 5422に準ずる
曲げ破壊荷重(N)	785以上	JIS A 5422に準ずる
耐衝撃性	貫通亀裂無し	JIS A 5422に準ずる
耐透水性	10mm以下	JIS A 5422に準ずる
耐凍結融解性能	10%以下	JIS A 5422に準ずる
熱伝導率(W/(m・K))	0.19	JIS A 1412(平均値)
音響透過損失(dB)	30(500Hz)	JIS A 1416 単体・釘打ち施工
	33(1000Hz)	

1 液低汚染補修液の特長

- ・優れた作業性
開缶後、攪拌してそのままご使用いただけるタイプの補修液です。
塗料粘度の安定時間が長いので、作業性に優れます。
- ・優れた隠蔽性
塗膜の隠蔽性が良く、特に淡色系の色合いで効果を発揮します。
- ・優れた耐汚染性
乾燥後は汚れが表面に付着し難く、塗装表面を美しく保ちます。

1 液低汚染補修液の注意事項

- ・付属の取扱説明書をよく読み、正しい手順でご使用ください。
- ・品番や気候によって使用可能時間に差があります。
- ・釘頭の補修は最小限に留め、広範囲には塗り広げないでください。大きな傷などがある場合は、補修液による補修ではなく張り替えてください。補修液の色艶は外壁とは完全に一致していませんので、補修跡が目立ち、外観を損ないます。
- ・マイクロガード機能とは異なります。

モエンサイディングWは、クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)の「木材等」に該当し、法に基づく確認を行い、合法伐採木材等であることが確認できた製品です。


第二種木材関連事業者

JTCCM CLW II 18003 JTCCM CLW II 18004 JTCCM CLW II 18005

注 意 事 項


■ 縦張り品の目地部の仕上がりについて

倍幅縦張り品には実形状が2種類あるためそれらを併用された場合に、目地の見え方が異なる部分がありますのでご注意ください。



【上記対象品】

- シャトーウォール調 (3尺)
- コンクリート打ちっ放し (3尺)




【上記対象品】

- サンディーライン調 (3尺)
- スタック調

■ 化粧目地の通りについて

目地寸法精度は±1.5mmですのでジョイント部で目地柄が2mm前後ズれることがあります。施工時の目地通りにはご注意ください。



■ 左右接合部、出入隅部、開口部左右部には純正のハットジョイナー・片ハットジョイナーを必ずご使用ください。

■ モエンサイディングWは正しい施工を行うことにより一次防水の機能がありますが、強風時には雨水が裏面に浸入することが考えられます。したがって二次防水として防水紙・防水テープの施工が絶対に必要です。

■ マスキングテープの品種・施工法などにより、モエンサイディングの塗膜に剥離を引き起こす場合がありますので、付着力の強いマスキングテープを使用しないでください。

モエンサイディングWの内装使用について

モエンサイディングの建築物の用途・対象製品について条件がございます。最寄りの弊社営業所またはお客さま相談室までお問い合わせください。