

一般財団法人日本建築防災協会 住宅等防災技術評価 DPA-住技-46-2(更新)

愛知県耐震補強助成対象工法 W-015c

国土交通大臣認定準不燃材料 QM-0457

仕様：両面アクリル系樹脂塗装／パルプ・けい酸質混入セメント板

■ 『あんしん』かべ強化物性一覧表

項目	かべ強化	備考
比重(絶乾)	0.92	平均値
含水率(%)	15%以下	自社測定法
耐透水性(mm)	減水高さ10以下	JIS A 5422に準じる
曲げ破壊荷重(N)	600以上	JIS A 5422に準じる
熱伝導率(W/(m・K))	0.17	JIS A 1412
熱抵抗値(m ² ・K/W)	0.05	-